

ENSIS DW 6055

Velmi dlouhodobé – odvodňování – ochrana proti korozi [ISO 6743-8 RFF]

POPIS

Produkt ENSIS DW 6055 představuje směs dearomatizovaných rozpouštědel a pečlivě vybraných výkonných aditiv, která poskytují až 60měsíční ochranu uvnitř budov a několikaměsíční ochranu venku.

Produkt ENSIS DW 6055 je preventivní ochrana proti korozi s odvodňováním o vynikající kvalitě, která vytváří voskový povlak, který je odolný vůči sloupení a natržení, odstraňuje otisky prstů a v případě potřeby ho lze snadno odstranit.

Produkt ENSIS DW 6055 se používá na železné a neželezné kovy. Neobsahuje baryum.

POUŽITÍ

Produkt ENSIS DW 6055 poskytuje velmi dlouhodobou ochranu a konečnou ochranu pro:

- (částečně) dokončené automobilové a strojní komponenty jako ventily, převody, klikové hřídele, skříně, ložiska, řetězy, motory, upínací prvky, brzdové systémy, přesné komponenty s vysoce opracovanými povrchy...
- Materiály a vybavení během přepravy do zámoří, jsou-li správně zabaleny.
- Materiály a zařízení, které jsou vystaveny nehostinným podmínkám, např. pobřežní a mořské prostředí.
- Vrtací potrubí a kryty ve venkovních pobřežních místech.
- Ocelové konstrukce za provozu nebo během skladování.

Zvláštní odolnost proti přenosu alkalických chladících látek při broušení, rozpustných olejových emulzí a kyselých promývacích vodních atmosfér.

OBVYKLÉ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Vzhled	<i>tixotropní hnědá</i>
Specifická hmotnost	0,87
Bod vzplanutí (°C) uzavřená miska	48
Tloušťka povlaku (µm)	< 60

VÝHODY

- Ekonomické používání – rychlé schnutí, zvýšená rychlost výroby.
- Přívětivé pro obsluhu – dearomatizované rozpouštědlo, neobsahuje těžké kovy, například baryum
- Přívětivé pro obsluhu – suchý povlak, který nelepí, příjemnější manipulace
- Kvalita – odstraňuje otisky prstů v případě náhodné manipulace holýma rukama
- Kvalita – výborná ochrana proti korozi i v náročných podmínkách.
- Kvalita – vysoce výkonné chemické složení, které udržuje přidané hodnoty v bezpečí a snižuje riziko opětovného zpracování

DOPORUČENO PRO POUŽITÍ

Produkt ENSIS DW 6055 se používá čistý v dodané formě. Před použitím doporučujeme zamíchat nebo protřepat.

Pro další informace si projděte příručku doporučení a průvodce výběrem.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Produkt je kompatibilní s celou řadou portfolia produktů společnosti Houghton, zvláště s produkty Houghto-Clean pro následné odmašťování dle potřeby a většinou kapalin na obrábění kovů (Hocut, Adrana, Macron, Cut-Max apod.)

Pro další informace kontaktujte místního zástupce společnosti Houghton.

SKLADOVÁNÍ

Informace o manipulaci a skladování, včetně skladovací doby, naleznete v části 7 bezpečnostních datových listů. Produkt je nutné skladovat zakrytý v čistém a suchém prostředí a chránit před mrazem. Doporučená teplota pro skladování je obvykle mezi 5 °C a 25 °C, není-li uvedeno jinak. Používejte postup výměn ze skladu po dodání (FIFO).

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Bezpečnostní datové listy jsou k dispozici v souladu s předpisy (ES) č. 1907/2006 dodatek II, kde látky nebo přípravky splňují kritéria v souladu se směnicemi 67/548/EHS nebo 1999/45/ES.

FB21. 9. 2012CZ



HOUGHTON™

Houghton CZ s.r.o.
Údolní 37
602 00 Brno
Česká republika

Tel: +420-54221-3332
Fax: +420-54221-3332
office@houghton.cz
http://www.houghtonintl.com

Tento dokument obsahuje informace založené na údajích, u kterých věříme, že jsou správné. Produkt však nemusí být použitelný ve všech případných situacích a provozních prostředích. K dispozici nejsou žádné vyjádřené nebo vyplývající záruky.