

GLASSFLO 785

Vysoce výkonný separační suchý povlak

Glassflo 785 je disperze grafitu v termoplastické pryskyřici. Glassflo 785 je systém suchého povlaku pro lžičky, žlaby a deflektory používané na všech typech formovacího vybavení ve sklářském průmyslu.

Suché povlaky se dnes v široké míře používají pro mazání mezi dávkovacím zařízením a dávkou samotné. Glassflo 785 to dokáže bez dýmu, výparů nebo tvorby karbonu, která je spojena s používáním kapalných maziv. Odolný grafitový povlak na bázi epoxidové pryskyřice zajišťuje dlouhodobé mazání, což přináší konstantní a přesné dávkování kapek skla.

Charakteristika

- Vytvrzeno vzduchem
- Povlak na bázi epoxidové pryskyřice s dlouhou životností a grafitem
- Poskytuje konstantní rychlost lití
- Snadno se nanáší štětcem
- Jednoduché balení pro snadné míchání

Pokyny pro použití

Příprava

- Odstraňte původní povlak.
- Vyčistěte běžným odmašťovacím rozpouštědlem

Aplikace

- Zajistěte, aby teplota dávkovacího zařízení byla v rozmezí 20 °C až 25 °C.
- Smíchejte složky A & B dohromady tím, že propíchnete nádobu části B a necháte obsah vypustit do větší nádoby části A.
- Smíchejte na jednotnou konzistenci.
- Jakmile budou složky A & B smíchány, začněte aplikovat.
- Aplikujte okamžitě po smíchání.
- Je nutná pouze jedna vrstva.
- Doporučená tloušťka povlaku činí nejméně 1,0 mm.
- Glassflo 785 zůstane použitelný po dobu až 40 minut po smíchání v závislosti na okolní teplotě.

Čas vytvrzení

- Ošetřené zařízení je připravené k použití po 8 hodinách při teplotě 20 °C až 25 °C. Pro co nejlepší výsledek nechte působit 24 hodin před použitím.

T +44 (0) 113 232 2600
F +44 (0) 113 232 2740
E customer-service@rocol.com
www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



BS EN ISO 9001
Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001
Certificate No. EMS 67596



OHSAS 18001
Certificate No. OHS 78173



INVESTOR IN PEOPLE

Informace uvedené v tomto dokumentu vycházejí z našich zkušeností a sdělení od zákazníků. Existuje mnoho faktorů, které jsou mimo naši kontrolu nebo povědomí a které mohou ovlivňovat používání a výkonnost našich produktů. Z toho vyplývá, že za informace uvedené výše neneseme odpovědnost.

Performance you can trust

Poznámka

Tento produkt **není** vhodný pro aplikaci nástřikem.

V žádném případě by se složka B neměla přidávat, zatímco část A je teplá, jinak dojde k okamžitému vytvrnutí.

Pokud by byl přípravek skladován při teplotách pod 10 °C, složka A může lehce ztuhnout. Abyste vrátili produkt do funkčního stavu, jednoduše promíchejte složku A a nechte 4 hodiny stabilizovat při pokojové teplotě (15 až 20 °C).

Vzhled	Hladká černá pasta (složka A)
Pevná maziva	Grafit
Obsah pevných maziv	27 % (Složka A)
Pojivo	Epoxidová pryskyřice
Rozpouštědlo	Glykol
Skladování	Skladujte při teplotách od 0 °C do 40 °C. Nenechávejte zmrznout.
Balení	500g - 78844

Datum Leden 09

T +44 (0) 113 232 2600
F +44 (0) 113 232 2740
E customer-service@rocol.com
www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67

Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



BS EN ISO 9001
Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001
Certificate No. EMS 67596



OHSAS 18001
Certificate No. OHS 78173



INVESTOR IN PEOPLE

Informace uvedené v tomto dokumentu vycházejí z našich zkušeností a sdělení od zákazníků.
Existuje mnoho faktorů, které jsou mimo naši kontrolu nebo povědomí a které mohou ovlivňovat používání a výkonnost našich produktů. Z toho vyplývá, že za informace uvedené výše neneseme odpovědnost.