

Houghto-Clean 147

Vodný alkalický čisticí prostředek

POPIS

Houghto-Clean 147 je pečlivě vyvážená směs čistících prostředků, emulgátorů a účinných korozních inhibitorů bez dusitanů a bóru. Produkt byl vytvořen pro mycí aplikace postřikem, zaplavením nebo ponořením.

PROFIL APLIKACE

Houghto-Clean 147 byl vytvořen pro použití ve všech postřikových mycích zařízeních pro odmašťování železných a neželezných povrchů.

Přípravek Houghto-Clean 147 byl navržen tak, aby vykazoval minimální zátěž pro odpadní vody v procesech zpracování odpadu tím, že má velmi účinné vyloučení oleje, nízké hodnoty COD/BOD a je schopen úpravy pomocí solných a elektrolytických úprav.

Houghto-Clean 147 byl vytvořen pro vyloučení olejů a udržení čistoty roztoku, pokud je použit s vhodnými postupy sběru oleje.

Houghto-Clean 147 je rovněž vhodný pro mycí čisticí procesy ponořením a zaplavením, jakož i pro mechanické odhroťování.

DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ

Mytí postřikem, rozsah teplot 35-80°C	do 6%
Ponoření	do 10%
Vibrační odhroťování	2% - 3%
Zaplavovací mytí	do 6%

Titrační metoda. Testovací soupravy jsou k dispozici na vyžádání.

TYPICKÉ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

TEST	TYPICKÁ HODNOTA	TESTOVACÍ METODA
Vzhled	Čirá světle žlutá kapalina	HI
Měrná hustota @ 15,5°C	1.05	ASTM D1298
Vzhled @ 4%	Bezbarvá transparentní	HI
pH při použití	Typicky 9. 5 až 10.5	HI

VÝHODY

- Kompatibilní s železnými a neželeznými kovy
- Lze použít v postřikovacích, zaplavovacích a ponorných mycích aplikacích při zvýšených a pokojových teplotách
- Neobsahuje dusitany, bór a formaldehyd
- Nebrání operacím následným po čištění
- Účinná regulace pěny
- Multifunkční
- Rychlé vyloučení oleje
- Vytvořený pro jednoduchou úpravu odpadní vody s použitím typických vložkových postupů

SKLADOVÁNÍ

Roztoky pro čištění kovů by měly být skladovány uvnitř na čistém, suchém místě. Chraňte je před mrazem. Doporučená teplota skladování v rozmezí od 5°C do 35°C. Vršky (víčka) na všech nádobách by měly být vyměněny, pokud nejsou používány. Používejte rotaci dodávaného materiálu. Jako u všech chladících kapalin pro kovoobrábění, lze předpokládat skladovatelnost šest měsíců.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Bezpečnostní datové listy jsou dodávány zákazníkům, aby se vyhovělo části 6 zákona o ochraně zdraví při práci z roku 1974, a měly by být důkladně prostudovány před manipulací s produktem nebo použitím produktu. Kopie jsou k dispozici u vašeho technického referenta pro bezpečnost a ochranu zdraví. Různé další poradenské publikace jsou k dispozici ve Vládním úřadu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Úřadu jejího Veličenstva pro úřední tisky.

60147
0411

Veškerá data uvedená v tomto Produktovém datovém listu jsou typická pro tento materiál. Avšak nepředstavují přesný popis. Vyhrazuje si právo na úpravy produktů bez předchozího upozornění. Veškeré dodané produkty, služby a informace jsou poskytnuté za podmínek našich právě platných standardních Obchodních podmínek.

Houghton plc

Beacon Road Trafford Park Manchester M17 1AF
Tel +44(0) 161 874 5000
Fax +44(0) 161 874 5001
E-mail uk.enquiries@houghtoneurope.com