

# INFORMACE O POUŽITÍ

## QH PRESSMAX™ FWG 3605

MAZIVO PRO STUDENÉ, TEPLÉ A HORKÉ APLIKACE NA BÁZI VODY A GRAFITU

Produkt QH PRESSMAX™ FWG 3605 je víceúčelový prostředek pro uvolnění maziva, který obsahuje grafit.

Grafit obsažený v produktu QH PRESSMAX™ FWG 3605 distribuuje částice určité velikosti, což umožňuje vytvoření jednotného potahu na površích, čímž je dosaženo vynikajících mazacích vlastností.

Doporučujeme, aby byly roztoky vyráběny pomocí vhodného vybavení k míchání. Pokud mícháte ručně, přidejte pro nejlepší výsledky do produktu během míchání pomalu vodu. Většinu grafitových disperzí je nutné rozetřít, aby bylo zajištěno rovnoměrné rozprost

### Použití

Produkt QH PRESSMAX™ FWG 3605 je víceúčelovým mazivem/uvolňujícím prostředkem na bázi grafitu rozptýleného ve vodě.

Možnosti použití sahají od nepřetržitého lití mědi po tažení drátů ze slitin, jako jsou molybden a wolfram ve světelném průmyslu, až po mazání řetězů.

Produkt QH PRESSMAX™ FWG 3605 je obecně určen pro mazání suchého filmu na povrchy vystavené třecímu kontaktu při vysokých i nízkých teplotách.

### Doporučeno Pro Použití

Smíchejte až do 50 % s vodou

### Výhody

- Snižuje náklady a zvyšuje produktivitu – má výborné mazací vlastnosti, snižuje zanášení a poškrábání a podporuje dobrý tok kovu v horkém provozu.
- Snadno se používá – stabilní grafitová disperze, lze ho používat v dodané formě nebo ho lze snadno ředit vodou do formy disperze.
- Přívětivé pro obsluhu a životní prostředí – bez minerálních olejů a amoniaku

### Ochrana Zdraví, Bezpečnost A Nakládání

Informace o skladování, bezpečné manipulaci a likvidaci naleznete v bezpečnostním datovém listu (BL). Na podmínky nebo způsoby manipulace, skladování, používání a likvidaci výrobku nemáme žádný přiměřený vliv, a proto neneseme odpovědnost za případnou neúčinnost výrobku ani za zranění nebo škody způsobené takovými podmínkami nebo v souvislosti s nimi.

### Obvyklé Fyzikální Vlastnosti

VLASTNOST	TYPICKÁ HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhled	Černá kapalina	
Specifická hmotnost při 20 °C	0	ASTM D 1298
pH	0	DIN 51396
Pevné mazivo	Syntetický grafit	
Viskozita BK-20 °C (S05-20 ot./min)	800	mPa S

Byla vynaložena veškerá přiměřená péče, aby tato publikace byla v okamžiku vydání přesná. Tyto informace mohou být ovlivněny změnami, k nimž dojde až po vydání. Tento technický datový list je určen pouze pro tento výrobek. Před každým použitím si přečtěte bezpečnostní datový list (BL), kde najdete informace o rizicích a nebezpečích a parametry pro použití výrobku. Tímto je vyloučena veškerá odpovědnost i veškeré záruky, ať už výslovné, nebo mlčky předpokládané, za výsledky funkčnosti výrobku a přesnost těchto údajů včetně záruky za prodejnost nebo vhodnost pro konkrétní účel. 70003605

