

# Informace o výrobku



KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866

Distributed by:



Valvoline produkty – Tectyl

Verze: TE060/01

## Tectyl™ 5765W-A

**Prvotřídní vodou ředitelný, rychle schnoucí, těsnící, antikorozní, ochranný nátěr.**

TECTYL 5765W-A je vodouředitelný, tixotropní, rychleschnoucí nátěr podvozků na základě (ko)polymerová disperze.

TECTYL 5765W-A je vyvinut jako nátěr odolný proti otěru pro podvozky autobusů a kabin nákladních automobilů. Je také vhodný pro kompletní nátěr kontejnerů, přívěsů, karavanů a jiných rekreačních vozidel.

TECTYL 5765W-A je také vynikající tmel pro dřevěné podlahy autobusů, kamionů, karavanů apod.

TECTYL 5765W-A vytvrzuje do tmavě šedé, oděru vzdorné, pružné, pevné vrstvy.

### Schválení/Výkonové stupně

#### Tectyl 5765W-A

##### Zrychlené korozní testy:

pro doporučenou tloušťku suché vrstvy (DFT)

##### Zrychlené korozní testy:

solný roztok; 5% NaCl, 35°C; ISO 9227 NSS  
(EC panels)

21+ dní

vlhkostní komora; 100% relativní vlhkost;  
40°C; ISO 6270-2 CH

(EC panels)

21+ dní

#### Příprava povrchu:

Maximální účinnosti produktu TECTYL 5765W-A lze dosáhnout pouze tehdy, když jsou kovové povrchy (které mají být antikorozně chráněny) čisté, suché a zbaveny rzi a oleje. Negalvanizovaná ocel a surový hliník musí být před aplikací TECTYL 5765W-A chráněn protikorozním základním nátěrem.

#### Aplikace:

TECTYL 5765W-A je vyroben k použití tak, jak byl dodán. Před použitím zajistěte jednotnou konzistenci. Vyvarujte se kontaminace jinými produkty v čerpadlech a potrubích. Společnost Valvoline doporučuje, aby teplota prostředí a teplota produktu byla 10 až 35 °C v době aplikace produktu. Pro použití TECTYL 5765W-A doporučuje Valvoline bezvzduchový nástřík pomalým pohybem, nerezové pístové čerpadlo s poměrem 45:1 až 56:1, průtok na dvojitý zdvih minimálně 150 cm<sup>3</sup>. Pro pistoli je maximální vstupní tlak 345 barů a reverzibilní tryska s otvorem minimálně 0,017" a úhlu 40°.

Při vytvrzování **NIKDY NENECHTE TECTYL 5765W-A ZMZRNOU**.

#### Odstranění:

TECTYL 5765W-A není obvykle určen k odstranění.

TECTYL 5765W-A lze v mokřém stavu odstranit z nastříkaných ploch a ze stříkacího zařízení vodou.

### Vlastnosti a přínosy

#### Vynikající ochrana

Při doporučené vrstvě (DFT) poskytuje odolnost proti vodě mimořádnou ochranu proti oděru a korozi.

#### Multifunkční použití

Produkt může být také použit na různých podkladech jako je kovový podvozek, ale také další materiály, jako například dřevěná spodní strana karavanu nebo přívěsu.

# Informace o výrobku



KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866

Distributed by:



## Důvěryhodné od roku 1930

Od roku 1930 prodlužují ochranné nátěry Tectyl™ provozní životnost automobilů, kamionů, autobusů a dalších vozidel a zařízení. Název Tectyl je synonymem kvalitních nátěrů, které se snadno aplikují, mají dlouhou životnost a snadno se odstraňují když není požadována dlouhodobá ochrana.

Pro více informací o produktech Tectyl, programech a službách navštivte prosím: [www.tectyl-europe.com](http://www.tectyl-europe.com)

## Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Tectyl™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

Tectyl 5765W-A	
Bod vzplanutí, PMCC [°C]	neuplatňuje se
Hustota, při 20 °C [kg/ltr]	1,3
Doporučená tloušťka suché vrstvy (DFT) na kovovém profilu [mikrony]	350
Teoretická vydatnost pokrytí doporučené DFT [m <sup>2</sup> /ltr]	2,1
Neodparná část, [váhové %]	72
pH při 20°C	8,0
Viskozita Brookfield, 20°C Při 20 RPM [mPa.s] [cP]	9000
Čas schnutí na dotyk při 20°C [min]	1
Čas vytvrzení při 20°C [hod]	24
Těkavé organické sloučeniny obsah ISO 11890-2 (10.4) [g/ltr]	0

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality): Evropa

## Zdraví a bezpečnost

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně použit ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu

<http://sds.valvoline.com>

## Chraňte životní prostředí

Dodržujte místní předpisy. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

## Skladování

Tectyl 5765W-A skladujte při teplotách mezi 10-35 °C. Doporučuje se mírné rozmíchání před použitím. **CHRAŇTE PŘED MRAZEM!** Vzhledem ke svému složení může se během skladování u TECTYLu 5765W-A změnit viskozita v porovnání s viskozitou v době výroby. Za vhodných podmínek skladování je vhodné TECTYL 5765W-A aplikovat do 18 měsíců od data výroby.

## Poznámka

Dodatečné nátěry jinými produkty před anebo po aplikaci tohoto produktu se nedoporučují. Dodatečné nátěry mohou způsobit chemickou nekompatibilitu a tak ovlivnit parametry ochranného filmu, které jsou uvedeny v odstavci "Typické vlastnosti". Jestliže je požadován jiný primární nátěr, než je doporučený product Valvoline, musí k tomu být vydán písemný souhlas Valvoline.

Nahrazuje –  
Tr-IBS

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrované v různých zemích © 2017

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.